TECHNICKÝ LIST

CHING - suprALVITE Eisenglimmer Deckbeschichtung

Silnovrstvý 80µm

SAD 00 HS

POPIS PRODUKTU: Vrchní nátěrová hmota s nízkým obsahem rozpouštědel, s bariérovou ochranou, jako přímý nátěr na pozink nebo základovanou ocel.

POUŽITÍ: Chemické závody, potrubí, mosty, sloupy trolejových vedení, stožáry VN, trafostanice.

DODÁVANÉ ODSTÍNY: DB - a odstíny s železoslídou

SLOŽENÍ

POJIVO: Kombinace baze polymerů, bez halogenů
PIGMENTY: Železoslída, extendry a barevné pigmenty
ROZPOUŠTĚDLA: Nízký obsah rozpouštědel, převážně alifáty

TECHNICKÁ DATA LAKU

STUPEŇ LESKU: 5 - 15 při úhlu 60° Viskozita: 90 - 110 KU
HUSTOTA: 1,47±0,1 g/cm³
OBSAH SUŠINY: cca 366 cm³/kg Teoretická spotřeba: 218 g/m²
cca 54% objemových
TEORETICKÁ VYDATNOST: 4,6 m²/kg při 80µm
TEPELNÁ ODOLNOST: cca. 70°C suchého tepla

SCHNUTÍ

ODOLNOST PRACHU: cca. 2 hod při 80µm - standartního klimatu
NELEPÍ: cca. 24 hod při 80µm - standartního klimatu
MECHANICKÉ ZATÍŽENÍ: cca. 5 dní při 80µm - standartního klimatu
PŘELAKOVATELNÉ: po 24 hod vhodným nátěrem např.: CHING-suprALVITE
CHING HYDROVERSAL

UPOZORNĚNÍ KE ZPRAVOVÁNÍ

PŘÍPRAVA PODKLADU: Dle DIN EN ISO 12944
NATÍRÁNÍ: V dodávané konzistenci
VÁLEČKOVÁNÍ: V dodávané konzistenci, je třeba počítat s menší nanášenou vrstvou

	cca DIN - 4 sek	Ředění	Tlak	Tryska
Vysokotlaké stříkání:	50 - 100	cca. 5% ředidlo F 01	4-5	1,5 - 2,0
Airless:		cca 3% ředidlo F 01	120 - 200	0,31
Jiné aplikace:	- - -			

henelit - CZ spol.s r.o., Želechovice, Výpusta 626, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, tel: 577 901 851 - 52
fax: 577 900 015 e-mail: henelit@henelit.cz www.henelit.cz Jednatel: Jaromír Chlud DIČ: 303 - 18559816

TECHNICKÝ LIST

TEPLOTA VZDUCHU/OBJEKTU:	Min. 0°C, max. 45°C
ROSNÝ BOD:	Min. 3°C nižší než teplota vzduchu a objektu
DOPORUČENÁ SÍLA VRSTVY:	80µm

SKLADOVÁNÍ: 12 měsíců v uzavřeném originálním obale, v chladnu, ne v mrazu

Chlud P. 19.12.2013

henelit - CZ spol.s r.o., Želechovice, Výpusta 626, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, tel: 577 901 851 - 52
fax: 577 900 015 e-mail: henelit@henelit.cz www.henelit.cz Jednatel: Jaromír Chlud DIČ: 303 - 18559816