

FX-RAUMFARBE

POPIS PRODUKTU

Prodyšná a bez pnutí tupě matná nátěrová barva na zdi pro hodnotný vnitřní nátěr.
 Odolnost oděru za mokra: Třída4, kontrastní poměr: třída3 dle EN 13300.

TECHNICKÁ DATA	
Odstín	Bílá, tónování s disperzními-plně tónovými barvami, nebo univerzálními-tónovacími barvami

UPOZORNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu:

Na čistém, pevném a čistém podkladu by měl být proveden základní nátěr s neutrálním a hloubkovým základem. U obzvláště savých podkladů, by měl být používán základ zdi na bázi rozpouštědel. Nerovnosti ve vnitřních prostorách mohou být předupraveny stěrkou.

Vápenná omítka	Minimálně 4 týdny nenatírat.
Hydraulická omítka Cementová omítka apod.)	Omítka musí být dobře suchá.
Beton	Odstranit odbedňovací olej.
Starý podklad	Pokud není natřen, dobře očistit. Staré cementové omítky mechanicky odstranit. Staré, intaktní disperzní staré nátěry dobře očistit. Zkřídovatělé disperzní nátěry kartáčovat za mokra. Staré, odloupávající se, trhavé olejové barvy a disperzní nátěry namořit a odstranit.

Zpracování

Podmínky pro zpracování	Nezpracovávat při teplotách pod + 8°C.
Postup nanášení	Základní nátěr: Dle savosti podkladu ředit vodou do cca 20%. Vrchní nátěr: Ředit vodou cca 10%.
Způsob nanášení	Natírat, stříkat, nebo natírat
Ředění	Vodou
Schnutí	Mezi jednotlivými nátěry dodržujte pár hodin čas pro schnutí.
Praktická vydatnost	U jednorázového nátěru 3-5m ² /kg (dle povahy podkladu).
Čištění	Pracovní náradí ihned po použití očistit vodou.
Skladování	12 měsíců v uzavřené nádobě při skladové teplotě mezi +10 až 30°C.
Balení	10 litrů, 15 litrů

Chlud P. 05.09.2007