MDF ISOFÜLLER
PLNIČ

Speciálně určený na MDF desky bez izolačního nátěru!

Popis produktu

2K barevný základ na polyuretanové bázi s vysokou plnivostí a vynikající krycí schopností. Optimálně se chová i při použití na svislých plochách.

Použití

Je vhodný k použití všude tam, kde potřebujeme dobrou brousitelnost, ke stříkání na plochy s uzavřenými póry a zvláště je určený pro MDF desky.

Technická data

Odstín:	bílý
Viskozita:	cca. 85 sek. DIN ∅ 4 mm / 20 °C
Zpracování:	podklad vybrousit před stříkáním
Způsob nanášení:	stříkáním - 100 až 150 g / m^2 a poléváním
Doba zpracování:	3 hodiny
Teplota pro zpracování:	20 + 5, -2 °C
Poměr míchání:	5 dílů MDF Isofüller : 1 díl PUR tužidlo 258 (váhově) 4 díly MDF Isofüller : 1 díl PUR tužidlo 258 (objemově)
Viskozita pro zpracování:	stříkání: 22 až 28 sek DIN ∅ 4 mm / 20 °C ředidlo 413 (5 - 20 %) polévání: 30 až 40 sek DIN ∅ 4 mm / 20 °C ředidlo 670 (5 - 20 %)
Doba schnutí:	suchý proti prach: 20 - 25 min Pevně drží: 4 - 5 hod. Přebrousitelný: cca po 6 hod, lépe přes noc Sušení: max do 50 °C
Skladování:	MDF Isofüller : 12 měsíců Tužidlo: 6 měsíců, v otevřeném obalu má nižší dobu skladování
Balení:	Isofüller: 10l , 20l Tužidlo: 1 l; 2,5 l

Důležitá upozornění

- Tužidlo dobře promíchat
- Mezibrus provádět těsně před nanášením druhé vrstvy
- Obroušené plochy ihned lakovat!
- Směs laku a tužidla před zpracováním ponechat reagovat 10 - 15 min!
- Všechny uvedené údaje jsou závislé na teplotě pracoviště.
- Silné odchylky od doporučených podmínek mohou způsobit změnu vlastností a vadu povrchové úpravě.
- PUR laky nelze zpracovávat při teplotě nižší jak 18 °C.

henelit - CZ spol. s r.o. , Výpusta 626, 763 11 Zlín Želechovice, areál ZD
tel: 577 901 851 fax: 577 900 015 mobil: 776 584 773 e-mail: henelit@henelit.cz www.henelit.cz